

CELAZUR HYDRO LONGUE DUREE

TYPE :

- Lasure pour bois très exposés aux intempéries, extérieur – intérieur.
- Finition transparente.
- Préventif : Fongicide.
- Hydrofuge, Haute protection UV.
- Produit en gel, ne coule pas, application facile.
- Teinte, traite préventivement, protège et décore le bois.
- Séchage rapide.

TEINTES :

- Tons Bois : Chêne clair, chêne foncé, châtaignier, chêne moyen, teck, pin d'Oregon, chêne doré, noyer et incolore.
- Couleurs : Blanc Neige, Jaune Sable, Bleu Lagon, Vert Campagne, Vert Marin, Rouge Canyon
- Les teintes sont miscibles entre elles.

CARACTERISTIQUES GENERALES / UTILISATION :

- Lasure longue durée de protection et décoration des bois (jusqu'à 6 ans de tenue à l'extérieur, tenue maximale selon l'exposition climatique).
- Empêche le développement du champignon du bleuissement.
- Protège durablement le bois du grisaillement dû aux effets néfastes des rayonnements UV du soleil.
- Hydrofuge : empêche l'eau de pluie de pénétrer.
- Microporeux : laisse l'humidité du bois s'évaporer.
- Décore et met en valeur le bois en laissant son veinage apparent grâce à ses pigments transparents.
- **Ne pas traiter les ruches.**
- S'applique sur bois de menuiserie, résineux, feuillus, exotiques, intérieurs et extérieurs.
- Sur bois exotiques et bois taniques, il convient de faire un essai au préalable afin de vérifier l'adhérence du produit et l'absence de remontée de tanin dans le cas d'une application de CELAZUR hydro couleurs.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT LIQUIDE A LA LIVRAISON : (valeur de l'incolore 3690AX)

- Extrait-sec en poids cal. : 25.8 %
- Densité à 20 °C : 1.03 ± 0,03 selon IO003/PR06 (~ NFT 30 020)
- Viscosité : gel
- COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A./e) : 130 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV

DONNEES DE SECURITE : voir fiche de données de sécurité.

CELLIOSE S.A.

Siège social : Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - Tél. : +33 (0)4 72 39 77 77 - Fax : +33 (0)4 72 39 77 70

<http://www.celliose.com>

S.A. au capital de 7 438 500 F - R.C.S. Lyon B 775 643 976 - Nom. NAF 243 Z - TVA FR 07 775 643 976



CELAZUR HYDRO LONGUE DUREE

MISE EN OEUVRE :

- Vérification : l'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est CONFORME et CONVIENT à l'utilisation envisagée
- Préparation du produit : le produit se présente sous forme de gel prêt à l'emploi.
- Température d'application recommandée : entre 15°C et 25°C

CONSEILS D'UTILISATION :

- Eviter de peindre par temps de pluie, gel ou sur bois chaud.
 - Sur bois déjà attaqués par les insectes, utiliser en sous-couche notre produit de traitement hydro insecticide & fongicide 1234AX (5L) ou 1235AX (25L).
 - Bien nourrir les extrémités des bois.
1. Sur Bois Neuf, sec, poncé, dépoussiéré, appliquer :
 - 1^{ère} couche : Produit de Traitement hydro
 - 1^{ère} couche : CELAZUR hydro
 - 2^{ème} couche après 4h : égrener et appliquer CELAZUR.
 - Pour fiabiliser la durée de vie, égrener et rappliquer une 3^{ème} couche de CELAZUR hydro.
 2. En Entretien : après 3 à 6 ans selon exposition, égrener, dépoussiérer et appliquer 1 à 2 couches de CELAZUR hydro.
 3. En Rénovation : décaper les surfaces très dégradées, poncer et reprendre la partie « Bois Neuf ».
 4. CELAZUR INCOLORE
 - En Extérieur : à utiliser seulement en entretien sur bois déjà « teintés » lasurés.
 - En Intérieur : possibilité de système 100 % incolore.
 5. Essences Difficiles (Red Cedar, Iroko...) : sur bois neufs.
 - 1^{ère} année : laisser le bois s'oxyder sans protection.
 - 2^{ème} année : égrener, appliquer une couche de CELAZUR hydro dilué à 5 % avec de l'eau
Egrener après 4 h, appliquer une couche de CELAZUR hydro non dilué.

SECHAGE : A température ambiante

- Sec au toucher : 30 minutes
- Recouvrable : 4 heures

RENDEMENT : 12 à 15 m² / litre.

CONDITIONNEMENT : en pack de 6 x 1 L ou 2 x 2.5 L ou 2 x 5 L

STOCKAGE : en emballage non entamé : 12 mois à température comprise entre 5°C et 30°C

CRAINT LE GEL

NETTOYAGE DU MATERIEL : Eau

IMPORTANT :

1. L'UTILISATEUR DOIT VERIFIER QU'IL EST EN POSSESSION DE LA F.D.S. AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT.
2. DEMANDEZ NOTRE NOTICE LA PLUS RECENTE AFIN DE BENEFICIER AU MAXIMUM DE L'EXPERIENCE ACQUISE PAR NOS TECHNICIENS.
3. L'UTILISATEUR DOIT AU PREALABLE CONTROLER SI LE PRODUIT LIVRE EST CONFORME A SA COMMANDE ET VERIFIER S'IL REpond A TOUTES LES EXIGENCES REQUISES.
4. NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT TIRES DE NOTRE PROPRE EXPERIENCE. NOUS GARANTISSONS QUE LE PRODUIT VENDU EST CONFORME AUX CONDITIONS D'UTILISATION QUE NOUS AVONS DECRISES.
5. L'UTILISATEUR EST SEUL JUGE ET RESPONSABLE DE L'ADEQUATION DU PRODUIT A SON USAGE FINAL LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DECRISES DANS LA NOTICE TECHNIQUE DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT RESPECTEES. SEUL UN AVIS TECHNIQUE ECRIT DE CELLIOSE PEUT PERMETTRE A L'UTILISATEUR DE CHANGER CES CONDITIONS. A DEFAUT, L'UTILISATEUR GARDERA A SA CHARGE LES CONSEQUENCES DE TOUTE DEFECTUOSITE.
6. TOUTE ADDITION, SANS NOTRE ACCORD, DE PRODUITS NON FABRIQUES PAR CELLIOSE, RISQUE D'ALTERER LES PROPRIETES DE NOS PRODUITS ; IL EN SERA DE MEME EN CAS DE NON RESPECT DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE.
7. L'UTILISATION DU PRODUIT PAR L'UTILISATEUR EST EFFECTUEE SOUS SA SEULE RESPONSABILITE, SAUF SI UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA CELLIOSE A PREALABLEMENT ETE DEFINIE PAR CONTRAT.
8. POUR TOUTE APPLICATION SPECIFIQUE, L'UTILISATEUR DOIT CONSULTER PREALABLEMENT CELLIOSE POUR AVOIR UNE PRECONISATION ADAPTEE A SES BESOINS.
9. IL EST IMPORTANT DE PROCEDER A DES ESSAIS DANS DES CONDITIONS INDUSTRIELLES AVANT TOUTE PRODUCTION CONTINUE.
10. SE REPORTER EGALEMENT A NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE.