

CELPRIM XPRO

TYPE

- Lasure d'imprégnation pour bois intérieur et extérieur à haut extrait sec à base de résine alkyde de nouvelle génération
- Imprégnation transparente

TEINTES

- Incolore
- Chêne clair
- Blanc neige

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Lasure d'imprégnation intérieur / extérieur pour le système CELAZUR XPRO
- Evite le développement du champignon de bleuissement à la surface du film de la lasure.
- Grâce à ses agents anti-UV, protège durablement le bois du grisaillement dû aux effets néfastes des rayonnements UV du soleil.
- Hydrofuge : Empêche l'eau de pluie de pénétrer.
- Microporeux : Laisse l'humidité du bois s'évaporer

UTILISATION / SUPPORT

- Protection et décoration des structures bois stabilisées et non stabilisées
- L'état, le traitement et la préparation du support doivent être conformes aux normes et aux DTU en vigueur.
- CELPRIM XPRO s'applique sur toutes les essences de bois les plus courantes à l'exception des bois à sécrétion antissiccative type Iroko.
- Le taux d'humidité des bois ne doit pas dépasser 18%.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT LIQUIDE A LA LIVRAISON (valeurs de l'incolore) :

- Extrait-sec en poids calculé : 61.7 %
- Densité à 20°C : 0.93 ± 0,03 selon IO003/PR06 (~ NF EN ISO 2811-1)
- Viscosité AFNOR NF 4 à 20°C : selon IO002/PR06 (~ NF EN ISO 2431)
- Point éclair > 61°C
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 380 g/l de COV

DONNEES DE SECURITE : voir fiche de données de sécurité

CELPRIM XPRO

MISE EN OEUVRE :

- L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est CONFORME et CONVIENT à l'utilisation envisagée.
- L'utilisateur doit respecter les conditions et les prescriptions définies par le DTU 59-1.
- Préparation du produit :
CELPRIM XPRO se présente sous forme liquide prêt à l'emploi. Remuer avant utilisation.
- Matériel d'application :
Brosse
- Application :
Température produit/support située entre 5°C et 35°C humidité relative < 70 %.
Ne pas appliquer par temps de pluie, gel ou sur bois chaud

Systèmes lasures tons bois

BOIS NEUFS			RENOVATION
IMPREGNATION	FINITION		
1ere couche	2eme couche	3eme couche	1 couche
CELPRIM X-PRO INCOLORE	CELAZUR X-PRO		CELPRIM X-PRO INCOLORE
CELPRIM X-PRO CHENE CLAIR	CELAZUR X-PRO		CELPRIM X-PRO CHENE CLAIR
CELPRIM X-PRO CHENE CLAIR	CELAZUR X-PRO	CELAZUR X-PRO	CELAZUR X-PRO



Durabilité
naturelle

Systèmes lasures couleurs

BOIS NEUFS			RENOVATION	
IMPREGNATION	FINITION			
1ere couche	2eme couche	3eme couche	1ere couche	2eme couche
CELPRIM X-PRO INCOLORE	CELAZUR X-PRO		CELAZUR X-PRO	
CELPRIM X-PRO BLANC	CELAZUR X-PRO		CELPRIM X-PRO BLANC	CELAZUR X-PRO
CELPRIM X-PRO BLANC	CELAZUR X-PRO	CELAZUR X-PRO		



Durabilité
naturelle

Annexe 4 PR11 Indice B

CELLIOSE S.A.

Siège social : Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - Tél. : +33 (0)4 72 39 77 77 - Fax : +33 (0)4 72 39 77 70

<http://www.celliose.com>

S.A. au capital de 7 438 500 F - R.C.S. Lyon B 775 643 976 - Nom. NAF 243 Z - TVA FR 07 775 643 976

SECHAGE A TEMPERATURE AMBIANTE (entre 15 et 25°C) :

Les temps de séchage peuvent varier selon la nature du support, la température et l'humidité de l'air.
Temps indicatifs

- Hors Poussière : 3 h environ
- Sec : 8 h environ
- Recouvrable : 16 h environ

RENDEMENT : 10 à 12 m² / litre

NETTOYAGE DU MATERIEL : White spirit

CONDITONNEMENT : 1L, 5L, 15 L

STOCKAGE : En emballages non entamés, à température comprise entre 5°C et 30°C : **12 mois**

IMPORTANT :

1. L'UTILISATEUR DOIT VERIFIER QU'IL EST EN POSSESSION DE LA F.D.S. AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT.
2. DEMANDEZ NOTRE NOTICE LA PLUS RECENTE AFIN DE BENEFICIER AU MAXIMUM DE L'EXPERIENCE ACQUISE PAR NOS TECHNICIENS.
3. L'UTILISATEUR DOIT AU PREALABLE CONTROLER SI LE PRODUIT LIVRE EST CONFORME A SA COMMANDE ET VERIFIER S'IL REpond A TOUTES LES EXIGENCES REQUISES.
4. NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT TIREs DE NOTRE PROPRE EXPERIENCE. NOUS GARANTISSONS QUE LE PRODUIT VENDU EST CONFORME AUX CONDITIONS D'UTILISATION QUE NOUS AVONS DECRISES.
5. L'UTILISATEUR EST SEUL JUGE ET RESPONSABLE DE L'ADEQUATION DU PRODUIT A SON USAGE FINAL LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DECRISES DANS LA NOTICE TECHNIQUE DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT RESPECTEES. SEUL UN AVIS TECHNIQUE ECRIT DE CELLIOSE PEUT PERMETTRE A L'UTILISATEUR DE CHANGER CES CONDITIONS. A DEFAUT, L'UTILISATEUR GARDERA A SA CHARGE LES CONSEQUENCES DE TOUTE DEFECTUOSITE.
6. TOUTE ADDITION, SANS NOTRE ACCORD, DE PRODUITS NON FABRIQUES PAR CELLIOSE, RISQUE D'ALTERER LES PROPRIETES DE NOS PRODUITS ; IL EN SERA DE MEME EN CAS DE NON RESPECT DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE.
7. L'UTILISATION DU PRODUIT PAR L'UTILISATEUR EST EFFECTUEE SOUS SA SEULE RESPONSABILITE, SAUF SI UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA CELLIOSE A PREALABLEMENT ETE DEFINIE PAR CONTRAT.
8. POUR TOUTE APPLICATION SPECIFIQUE, L'UTILISATEUR DOIT CONSULTER PREALABLEMENT CELLIOSE POUR AVOIR UNE PRECONISATION ADAPTEE A SES BESOINS.
9. IL EST IMPORTANT DE PROCEDER A DES ESSAIS DANS DES CONDITIONS INDUSTRIELLES AVANT TOUTE PRODUCTION CONTINUE.
10. SE REPORTER EGALEMENT A NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE.

Annexe 4 PR11 Indice B

CELLIOSE S.A.

Siège social : Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - Tél. : +33 (0)4 72 39 77 77 - Fax : +33 (0)4 72 39 77 70

<http://www.celliose.com>

S.A. au capital de 7 438 500 F - R.C.S. Lyon B 775 643 976 - Nom. NAF 243 Z - TVA FR 07 775 643 976

3/2

