

# GLYCELANE

## DEFINITION

**GLYCELANE** est une peinture microporeuse mate de ravalement pour façade, de classe D2, à base de résines acrylique et siloxane en phase aqueuse. Assure la décoration et la protection des maçonneries extérieures soumises aux pollutions atmosphériques et à l'encrassement.

## PROPRIETES

- Bonne imperméabilité aux eaux de ruissellement
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Excellente tenue sur fonds alcalins.
- Effet perlant : limite l'encrassement atmosphérique
- Très bonne tenue des couleurs aux U.V.
- Aspect mat minéral
- Séchage rapide.
- Rendement élevé.

## SUPPORTS

Convient sur toute maçonnerie traditionnelle non structurée (béton, enduits de ciment, briques de parement, pierre calcaire) et sur ancienne peinture film mince mate adhérente organique ou minérale.

## DONNEES TECHNIQUES

### Classification

AFNOR NF T 36005 famille I-Classe 7b2/10c  
EN 1062-1 : E2 V1 W3 A0

### C.O.V.

### Composition

Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l (2010). Contient max. : 30 g/l  
Dispersion aqueuse de résines acrylique et siloxane.

### Masse volumique

1.34 kg/l

### Extrait sec pondéral

53%

### Point éclair

Non inflammable.

### Aspect

Mat minéral

### Teinte

Blanc. Tons pastels avec 1% max. de colorants universels sans solvants ou teintés en usine sur demande.

### Séchage 20°C

Hors poussière : 30 min - Recouvrable : 3 à 4h (valeurs données à titre indicatif pour un lieu correctement ventilé).

### Rendement

10 à 14 m<sup>2</sup>/l par couche sur surfaces lisses.

### Dilution

Prêt à l'emploi.

### Brillant à 60°

< 2

## MISE EN ŒUVRE

### Préparation des supports

Les salissures et particules non adhérentes doivent être éliminées avec un nettoyeur haute-pression ou par brossage.

Le support doit être sec et sa température superficielle comprise entre +5°C et + 35°.

L'hygrométrie doit être inférieure à 80%. Ne pas peindre par temps de gel ou de pluie.

Sur supports irréguliers, pulvérulents ou poreux, appliquer une couche d'impression avec **CELOPRIM**.

### Conditions d'application

**GLYCELANE** s'applique à la brosse ou au rouleau texturé anti-goutte (pistolet : nous consulter) sur support adhérent, lisse, préparé, propre, dépoussiéré et sec conformément au DTU 59.1.

Mélanger énergiquement avant la mise œuvre.

Appliquer 2 couches de **GLYCELANE**.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage

## STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel

## CONDITIONNEMENT

Fûts de 15 L.

## HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site [www.artilin.fr](http://www.artilin.fr) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

### REMARQUE :

Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.

**Artilin**

LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ  
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676  
E-mail : [artilin@artilin.fr](mailto:artilin@artilin.fr)