

GLYCELITE FAÇADE FONGE

(GLYCELITE FAÇADE FONGICIDE)

DEFINITION

GLYCELITE FAÇADE FONGE est une peinture microporeuse en phase aqueuse pour façades, résistante aux moisissures, mousses, algues, lichens, de classe D2, conçue à partir de la technologie EBS Hydro PLIOLITE® (Emulsified Binding System). Assure la protection et la décoration des maçonneries extérieures soumises aux pollutions atmosphériques, aux attaques des micro-organismes et à l'encrassement.

PROPRIETES

- **Résiste durablement au développement des moisissures (selon norme NF X41520 de résistance des peintures aux micro-organismes).**
- **Adhérence sans impression sur supports difficiles, poreux ou pulvérulents, neufs ou anciens.**
- Pénètre en profondeur dans les supports.
- Excellente tenue sur fonds alcalins.
- **Très bonne résistance à l'encrassement.**
- **Très bonne tenue des couleurs aux U.V.**
- Application aisée: faible odeur, peu de projections, séchage rapide.
- Rendement élevé. Haut pouvoir couvrant.

SUPPORTS

Ciment, béton, brique, parpaings, ancienne peinture minérale ou organique mate adhérente.

DONNEES TECHNIQUES

Classification

AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 7b2

C.O.V.

EN 1062-1 : G₃ E₂ S₁ V₁ W₂ A₀ C₀
Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l (2010).

Composition

Ce produit contient max. 40 g/l.
Liant EBS (Emulsified Binding System) Hydro PLIOLITE®.
Contient un agent de protection du feuil.

Masse volumique

1.5 kg/l

Extrait sec

63%

Point éclair

non inflammable

Aspect

Mat profond

Teinte

Blanc. Tons pastels à médium avec 5% max. de colorants universels sans solvants ou teintés en usine sur demande.

Séchage

Hors poussière : 1 h - Recouvrable : 6 h (Valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé)

Rendement

8 à 10 m²/l par couche selon la porosité et le relief du support soit 140 à 200 g/m².

Dilution

Couche d'impression : 15% d'eau

Brillant à 60°

Couche de finition : sans dilution
1 à 2

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Les salissures et particules non adhérentes doivent être éliminées avec un nettoyeur sous pression ou par brossage.

Sur supports moisissus, avant de peindre, éliminer les moisissures par brossage humide ou jet haute pression, puis décontaminer le support avec la solution **ARTIBIOSE+**.

Conditions d'application

GLYCELITE FAÇADE FONGE s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet dans les conditions prévues par le DTU 59.1. Le support doit être sec et sa température superficielle comprise entre +5°C et +35°C. L'air ambiant ne doit pas être trop chargé en humidité (hygrométrie inférieure à 80%). Il est interdit de peindre par temps de gel. Appliquer **GLYCELITE FAÇADE FONGE** en 2 couches.

Important : pour conserver sa résistance aux moisissures, **GLYCELITE FAÇADE FONGE** ne doit être ni mélangée avec une autre peinture, ni recouverte après application.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 15L

HYGIENE ET SECURITE

Ne pas respirer les vapeurs et aérosols. Éviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

FDS consultable sur notre site internet www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com.



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr

REMARQUE :
Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.