

GLYCELO MAT FONGE

(GLYCELO MAT FONGICIDE)

DEFINITION

GLYCELO MAT FONGE est une peinture mate en phase aqueuse très opacifiante, résistante aux moisissures à base de résine alkyde en émulsion, spécialement conçue pour obtenir une excellente finition sur murs et plafonds intérieurs constitués de plaques de plâtre et exposés à un environnement favorisant le développement des moisissures. **GLYCELO MAT FONGE** masque en 2 couches maximum le fond hétérogène constitué par l'épiderme cartonné des plaques de plâtre et l'enduit qui recouvre les joints et les trous de fixation.

PROPRIETES

- Polyvalente.
- **Résiste durablement au développement des moisissures (selon norme NF X41520 de résistance des peintures aux micro-organismes).**
- **Opacité exceptionnelle : s'applique directement sur la plaque de plâtre sans enduisage complet, sans impression préalable.**
- Grand pouvoir garnissant et rendement élevé.
- S'étale facilement sans coulures ni projections.
- Recommandée comme 1^{ère} couche sur toile de verre à peindre avec **KREMASOIE FONGE** en couche de finition satinée.

SUPPORTS

Plaque de plâtre en murs et plafonds intérieurs.

Autres supports : Toile de verre, panneaux de bois, polystyrène extrudé, enduit ciment, bois brique, parpaing, anciennes peintures mates adhérentes, plâtre et dérivés, béton cellulaire.

DONNEES TECHNIQUES

Classification C.O.V.

AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 7a2 .
Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010).

Composition Masse volumique
Extrait sec
Point éclair
Aspect
Teinte

Ce produit contient max. 15 g/l.
Dispersion aqueuse mixte vinyl-alkyde. Contient un agent de protection du feuil.
1.55 kg/l
66%
Non inflammable.
Mat.

Séchage à 20°C

Hors poussière : 1 h. Recouvrable : 6 h. (*valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé*)

Rendement

8 à 11 m²/l par couche selon la porosité et le relief du support soit 140 à 200 g/m². Respecter ce grammage : des épaisseurs supérieures peuvent générer des défauts d'aspect.

Brillant à 60°
Brillant à 85°
Dilution

1 à 2
env. 1
Prêt à l'emploi

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Sur supports moisissés, avant de peindre, éliminer les moisissures par brossage humide ou jet haute pression, puis décontaminer le support avec la solution **ARTIBIOSE+**.

Conditions d'application

GLYCELO MAT FONGE s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet, sur support adhérent, dégraissé, propre et sec, conformément au DTU 59.1.

Ne pas peindre en dessous de +8°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité.

Dans le cas d'une application sur fonds anciens, sur bois diluer à l'eau si nécessaire (3% maximum).

Sur plâtre et carreaux de plâtre, diluer la première couche entre 5 et 10%.

Sur anciens fonds encore farinants après préparation, appliquer l'impression **GLYCEPRIM FONGE**.

Appliquer 2 couches **GLYCELO MAT FONGE** pour obtenir une opacité totale et une meilleure résistance aux moisissures.

Important : pour conserver sa résistance aux moisissures, **GLYCELO MAT FONGE** ne doit être ni mélangée avec une autre peinture, ni recouverte après application.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 15 L.

HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site internet www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com.

REMARQUE :

Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.

Artilin

LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr