

GLYCELITE FAÇADE

DEFINITION

GLYCELITE FAÇADE est une peinture microporeuse en phase aqueuse pour façades de classe D2 conçue à partir de la technologie EBS Hydro PLIOLITE® (Emulsified Binding System).

GLYCELITE FAÇADE assure la protection et la décoration des maçonneries extérieures soumises aux pollutions atmosphériques et à l'encrassement.

PROPRIETES

- **Adhérence sans impression sur supports difficiles, poreux ou pulvérulents.**
- Pénètre en profondeur dans les supports.
- Excellente tenue sur fonds alcalins.
- **Très bonne résistance à l'encrassement.**
- **Très bonne tenue des couleurs aux U.V.**
- Application aisée: faible odeur, peu de projections.
- Séchage rapide.
- Rendement élevé.
- Haut pouvoir couvrant.

SUPPORTS

Ciment, béton, brique, parpaings, ancienne peinture minérale ou organique mate adhérente.

DONNEES TECHNIQUES

Classification

AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 7b2

EN 1062-1 : G3 E2 S1 V1 W2 Ao Co

C.O.V.

Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l (2010). Ce produit contient max. 40 g/l

Composition

Liant EBS (Emulsified Binding System) Hydro PLIOLITE®

Masse volumique

1.5 kg/l

Extrait sec

63 %

Point éclair

non inflammable

Aspect

Mat profond

Teinte

Blanc. Tons pastels à médium avec 5% max. de colorants universels sans solvants ou teintés en usine sur demande.

Séchage

Hors poussière : 1 h - Recouvrable : 6 h (Valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé)

Rendement

8 à 10 m²/l par couche selon la porosité et le relief du support soit 140 à 200 g/m².

Dilution

Couche d'impression : 15% d'eau. Couche de finition : sans dilution.

Brillant à 60°

1 à 2

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Les salissures et particules non adhérentes doivent être éliminées avec un nettoyeur sous pression ou par brossage.

Conditions d'application

GLYCELITE FAÇADE s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet dans les conditions prévues par le DTU 59.1. Le support doit être sec et sa température superficielle comprise entre +5°C et +35°C. L'air ambiant ne doit pas être trop chargé en humidité (hygrométrie <80%) .

Appliquer **GLYCELITE FAÇADE** en 2 couches.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 15 L .

HYGIENE ET SECURITE

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Ne pas respirer les vapeurs et aérosols. Eviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et leur montrer l'emballage ou l'étiquette.

FDS consultable sur notre site internet www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr