

HUILE TECK & BOIS EXOTIQUES

TYPE :

- Huile incolore imperméabilisante pour usage intérieur et extérieur
- Finition transparente
- Décore le bois.

CARACTERISTIQUES GENERALES / UTILISATION :

- Huile incolore de protection et de décoration des bois
- Nourrit et embellit le bois.
- Ne pas traiter les ruches.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT LIQUIDE A LA LIVRAISON :

- Extrait-sec en poids calculé : 52.8 %
- Densité à 20 °C : 0,85 ± 0,03 selon IO003/PR06 (~ NF EN ISO 2811-1)
- Viscosité ISO 3 à 23 °C : 25 s à 30 s selon IO002/PR06 (~ NF EN ISO 2431)
- COV* (composé organique volatil) calculé : 47.3 %
- COT* (carbone organique total) calculé : 40.07 %
- * exprimé en pourcentage massique sur la forme de livraison du produit.
- Point d'éclair calculé : > à 21 °C et ≤ 55 °C **- Produit inflammable -**

DONNEES DE SECURITE : voir fiche de données de sécurité

CELLIOSE S.A.

Siège social : Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - Tél. : +33 (0)4 72 39 77 77 - Fax : +33 (0)4 72 39 77 70

<http://www.celliose.com>

S.A. au capital de 7 438 500 F - R.C.S. Lyon B 775 643 976 - Nom. NAF 243 Z - TVA FR 07 775 643 976



HUILE TECK & BOIS EXOTIQUES

MISE EN OEUVRE :

- Vérification : l'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est CONFORME et CONVIENT à l'utilisation envisagée.
- Préparation du produit :
L'huile mobilier de jardin s'utilise sur bois neufs ou déjà huilé.
Le produit est prêt à l'emploi. Remuer avant utilisation.
 - Sur bois neuf, sec, poncé, dépoussiéré appliquer l'huile à l'aide d'un pinceau jusqu'à saturation. Laisser l'huile pénétrer et essuyer le surplus à l'aide d'un chiffon.
Bien nourrir les extrémités des bois.
Cette opération doit être renouvelée plusieurs fois pendant la saison dès que le bois se ternit ou blanchit.
 - Sur bois vernis ou lasuré : décapier pour revenir au bois neuf.
S'utilise également sur les bois intérieurs.

CONSEILS D'UTILISATION :

- Eviter de peindre par temps de pluie, gel ou sur bois chaud.
- Les surfaces très dégradées ou vernies doivent être décapées ou poncées puis nettoyées de façon appropriée (se référer à la notice du décapant avant d'appliquer l'huile).
- Sur bois déjà attaqués par les insectes, utiliser en sous-couche un produit de traitement curatif.
- Risque d'autocombustion des chiffons et outils souillés par le produit. Ces derniers doivent être jetés dans un récipient hermétiquement fermé.

SECHAGE A TEMPERATURE AMBIANTE (entre 15 et 25°C) :

- Séchage : 24 à 48 heures suivant la quantité d'huile déposée

RENDEMENT : 10 à 15 m² / litre

NETTOYAGE DU MATERIEL : White Spirit

STOCKAGE : en emballages non entamés, à température inférieure à 30°C : **24 mois.**

IMPORTANT :

1. L'UTILISATEUR DOIT VERIFIER QU'IL EST EN POSSESSION DE LA F.D.S. AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT.
2. DEMANDEZ NOTRE NOTICE LA PLUS RECENTE AFIN DE BENEFICIER AU MAXIMUM DE L'EXPERIENCE ACQUISE PAR NOS TECHNICIENS.
3. L'UTILISATEUR DOIT AU PREALABLE CONTROLER SI LE PRODUIT LIVRE EST CONFORME A SA COMMANDE ET VERIFIER S'IL REpond A TOUTES LES EXIGENCES REQUISES.
4. NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT TIRES DE NOTRE PROPRE EXPERIENCE. NOUS GARANTISSONS QUE LE PRODUIT VENDU EST CONFORME AUX CONDITIONS D'UTILISATION QUE NOUS AVONS DECRITES.
5. L'UTILISATEUR EST SEUL JUGE ET RESPONSABLE DE L'ADEQUATION DU PRODUIT A SON USAGE FINAL LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DECRITES DANS LA NOTICE TECHNIQUE DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT RESPECTEES. SEUL UN AVIS TECHNIQUE ECRIT DE CELLIOSE PEUT PERMETTRE A L'UTILISATEUR DE CHANGER CES CONDITIONS. A DEFAUT, L'UTILISATEUR GARDERA A SA CHARGE LES CONSEQUENCES DE TOUTE DEFECTUOSITE.
6. TOUTE ADDITION, SANS NOTRE ACCORD, DE PRODUITS NON FABRIQUES PAR CELLIOSE, RISQUE D'ALTERER LES PROPRIETES DE NOS PRODUITS ; IL EN SERA DE MEME EN CAS DE NON RESPECT DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE.
7. L'UTILISATION DU PRODUIT PAR L'UTILISATEUR EST EFFECTUEE SOUS SA SEULE RESPONSABILITE, SAUF SI UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA CELLIOSE A PREALABLEMENT ETE DEFINIE PAR CONTRAT.
8. POUR TOUTE APPLICATION SPECIFIQUE, L'UTILISATEUR DOIT CONSULTER PREALABLEMENT CELLIOSE POUR AVOIR UNE PRECONISATION ADAPTEE A SES BESOINS.
9. IL EST IMPORTANT DE PROCEDER A DES ESSAIS DANS DES CONDITIONS INDUSTRIELLES AVANT TOUTE PRODUCTION CONTINUE.
10. SE REPORTER EGLEMENT A NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE.

CELLIOSE S.A.

Siège social : Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - Tél. : +33 (0)4 72 39 77 77 - Fax : +33 (0)4 72 39 77 70

<http://www.celliose.com>

S.A. au capital de 7 438 500 F - R.C.S. Lyon B 775 643 976 - Nom. NAF 243 Z - TVA FR 07 775 643 976

