

# KREMABRILL FONGE A

(KREMABRILL FONGICIDE A)

## DEFINITION

**KREMABRILL FONGE A** est une peinture laque brillante, en phase aqueuse, résistante aux moisissures pour murs et plafonds intérieurs.

**Recommandée dans les locaux agro-alimentaires, chambres froides (>0°C), cuisines, établissements de santé, restaurants collectifs, ateliers d'abattage...**

## PROPRIETES

- Prêt à l'emploi
- **Résiste durablement aux moisissures (selon norme NF X41520 de résistance des peintures aux micro-organismes).**
- **Résiste au mucor (PV d'essai laboratoire ITECH)**
- **Label vert EXCELL® : ne contient ni chlorophénol, ni chlorobenzène, ni aucun composé organochloré susceptible de détériorer l'ambiance de bâtiments de stockage ou de transformation et risquant de dénaturer le goût du vin ou des denrées alimentaires qui pourraient y être stockées ou transformées.**
- **PV contact alimentaire Chambre froide (IANESCO)**
- Résistante aux frottements humides conformément aux normes EN ISO 11998 et NF EN 13300 : lessivable Classe 1- (abrasion <5 µm).
- Résistante aux liquides alimentaires (café, vin, moutarde, tomate, huile) et nettoyeurs alcalins chlorés conformément à la norme NF EN ISO 2812-1 (méthode 3)
- **En phase aqueuse** : très faible odeur, confort et sécurité d'emploi.
- Excellente résistance au jaunissement

## SUPPORTS

En intérieur : ancienne peinture mate adhérente, autres supports : cf § Préparation des supports

## DONNEES TECHNIQUES

### Classification COV

AFNOR NF T36005 Famille I - Classe 7b2  
Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/b) : 100 g/l (2010).

Ce produit contient max. 100 g/l.

Emulsion de polymère acrylique. Contient un agent de protection du feuil.

1.24 kg/l

50%

Non inflammable

Brillant tendu.

Blanc. Tons pastels avec 1% max. de colorants universels sans solvants.

Hors poussière : 1 h. Recouvrable : 6 h. (valeurs données à titre indicatif)

10 à 12 m<sup>2</sup>/l par couche selon la nature du support

75

Prêt à l'emploi.

**Composition**  
**Masse volumique**  
**Extrait sec pondéral**  
**Point éclair**  
**Aspect sec**  
**Teinte**  
**Séchage 20°C**  
**Rendement**  
**Brillant à 60°**  
**Dilution**

## MISE EN ŒUVRE

### Préparation des supports

Sur anciens fonds satinés ou brillants, effectuer obligatoirement un ponçage.

Les salissures et particules non adhérentes doivent être éliminées autant que possible par brossage.

Sur supports moisissés, avant de peindre, éliminer les moisissures par brossage humide ou jet haute pression puis décontaminer le support avec la solution **ARTIBIOSE+**.

Sur tous les supports non peints, appliquer au préalable l'impression **GLYCEPRIM FONGE**.

### Conditions d'application

**KREMABRILL FONGE A** s'applique à la brosse spéciale laque acrylique ou au rouleau laqueur mousse floquée sur support adhérent, dégraissé propre et sec conformément au D.T.U. 59.1.

Température d'emploi : Entre 8°C et 30°C. Hygrométrie maximale : 65% HR. Dans le cas où l'on doit chauffer le local à peindre, veiller à ce que les parois soient également réchauffées et séchées.

Appliquer obligatoirement 2 couches de **KREMABRILL FONGE A** pour obtenir la meilleure résistance aux moisissures.

Dans le cas de chambres froides, laisser sécher 48h avant remise en froid. Respecter 3 semaines de séchage avant tout lessivage.

**Important** : pour conserver ses propriétés de résistance aux moisissures, **KREMABRILL FONGE A** ne doit être ni mélangée ni recouverte avec une autre peinture.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage

## STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## CONDITIONNEMENT

Seau 15 L et cartons de 4 seaux de 2.5 L

## HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site internet [www.artilin.fr](http://www.artilin.fr) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

### REMARQUE :

Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ  
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676  
E-mail : [artilin@artilin.fr](mailto:artilin@artilin.fr)