

# KREMASOIE FONGE

(KREMASOIE FONGICIDE)

## DEFINITION

**KREMASOIE FONGE** est une peinture acrylique satinée en phase aqueuse résistante aux moisissures pour murs et plafonds intérieurs et extérieurs.

**KREMASOIE FONGE** s'utilise notamment comme couche de finition sur toile de verre.

**Recommandée pour travaux de décoration intérieure : couloirs, chambres, salles de bain, en locaux privés ou collectifs tels qu'hôpitaux, maisons de retraite, établissements de santé, hôtels, établissements scolaires...**

## PROPRIETES

- **Résiste durablement au développement des moisissures (selon norme AFNOR NF X41520).**
- Excellente résistance au jaunissement.
- **Lavable (Norme NF T30082).**
- Résistance aux frottements humides (EN ISO 11998 et NF EN 13300) : lessivable classe 1 (abrasion <math>< 5 \mu\text{m}</math>)

## SUPPORTS

Ciment et dérivés, brique, parpaing, crépis, enduits intérieurs, ancienne peinture mate adhérente, toile de verre, plâtre et dérivés, bois et dérivés.

## DONNEES TECHNIQUES

### Classification

C.O.V.

AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 7b2.

Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/b) : 100 g/l (2010).

Ce produit contient max. 100 g/l.

### Composition

Masse volumique

Dispersion aqueuse de copolymères acryliques. Contient un agent de protection du feuil.

Extrait sec

1.4 kg/l

Point éclair

55%

Aspect

Non inflammable.

Teinte

Satiné tendu.

Blanc. Tons pastels à médium avec 5% max. de colorants universels sans solvants ou teintés en usine sur demande.

### Séchage à 20°C

Hors poussière : 2 h. Recouvrable : 8 h (*valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé*)

### Rendement

9 à 12 m<sup>2</sup>/l par couche selon la porosité et le relief du support.

Brillant à 60°

35

## MISE EN ŒUVRE

### Préparation des supports

Sur anciens fonds satinés ou brillants, effectuer obligatoirement un ponçage.

Sur supports moisiss, avant de peindre, éliminer les moisissures par brossage humide, puis décontaminer le support avec la solution **ARTIBIOSE+**.

Sur anciens fonds encore farinants après préparation, appliquer l'impression **GLYCEPRIM FONGE**.

Sur supports non peints, appliquer au préalable une couche d'impression avec **GLYCEPRIM FONGE**.

### Conditions d'application

**KREMASOIE FONGE** s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet, sur support adhérent, dégraissé, propre et sec, conformément au DTU 59.1.

Ne pas peindre en dessous de +8°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité.

Diluer à l'eau si nécessaire (3% maximum).

Il est conseillé d'appliquer **KREMASOIE FONGE** en 2 couches pour une meilleure résistance aux moisissures.

Sur toile de verre, appliquer au préalable une première couche de **GLYCELO MAT FONGE** puis une couche de finition avec **KREMASOIE FONGE**.

**Important :** pour conserver sa résistance aux moisissures, **KREMASOIE FONGE** ne doit être ni mélangée avec une autre peinture, ni recouverte après application.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

## STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

## CONDITIONNEMENTS

Seaux de 15 L et cartons de 4 seaux de 2.5 L.

## HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site internet [www.artilin.fr](http://www.artilin.fr) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ  
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676  
E-mail : [artilin@artilin.fr](mailto:artilin@artilin.fr)

REMARQUE :  
Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.