

PRODUIT DE TRAITEMENT HYDRO MULTI-USAGES

TYPE :

- Produit de traitement pour bois : Fongicide et Insecticide

ASPECT :

- Liquide blanchâtre

CARACTERISTIQUES GENERALES / UTILISATION :

- Matière active Insecticide : Cyperméthrine : 1 g/L
- Matières actives Fongicide : IPBC : 1 g/L
Propiconazole : 0.34 g/L
- Produit de traitement préventif et curatif pour insectes à larves xylophages et fongicide.
- Sur bois sains ou attaqués par des insectes à larves xylophages
- Sur bois taniques, une remontée de tanin peut se produire pendant l'application du produit.
- Ne pas traiter les ruches.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT LIQUIDE A LA LIVRAISON :

- Extrait-sec en poids calculé : 2.5 %
 - Densité à 20°C : 1.00 ± 0,03 selon IO003/PR06 (~ NF EN ISO 2811-1)
 - Viscosité Coupe NF2.5 à 20°C : 25 s à 30 s selon IO002/PR06 (~ NF EN ISO 2431)
 - COV* (composé organique volatil) calculé : 2.5 %
 - COT* (carbone organique total) calculé : 1.3 %
- * exprimé en pourcentage massique sur la forme de livraison du produit.

DONNEES DE SECURITE : Voir fiche de données de sécurité.

CELLULOSE S.A.

Siège social : Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - Tél. : +33 (0)4 72 39 77 77 - Fax : +33 (0)4 72 39 77 70

<http://www.cellulose.com>

S.A. au capital de 7 438 500 F - R.C.S. Lyon B 775 643 976 - Nom. NAF 243 Z - TVA FR 07 775 643 976



PRODUIT DE TRAITEMENT HYDRO MULTI-USAGES

MISE EN OEUVRE :

- Vérification : l'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est CONFORME et CONVIENT à l'utilisation envisagée
- Préparation du produit :
 - Le produit se présente sous forme liquide prêt à l'emploi. Remuer avant utilisation.
 - Remplacer ou renforcer les éléments en bois trop affaiblis.
 - Appliquer à saturation les bois sains et attaqués en plusieurs couches espacées d'au moins 1h.
 - Bien nourrir les extrémités des bois.
 - Dans les trous d'attaque, injecter du produit à l'aide d'une seringue ou à l'aide d'un pulvérisateur type agricole.
 - Attendre au moins 48 heures avant l'application d'un produit de finition type lasure, vernis...

CONSEILS D'UTILISATION :

- Eviter de peindre par temps de pluie, gel ou sur bois chaud.
- En extérieur, le produit de traitement hydro multi-usages doit être impérativement recouvert après 48 h de séchage par une finition de type lasure, vernis...

SECHAGE A TEMPERATURE AMBIANTE (entre 15 et 25 °C) :

- Entre couches : 1 h
- Recouvrable : 48 h

RENDEMENT :

- Curatif : 1L pour 3 m²
- Préventif : 1L pour 4 m²

NETTOYAGE DU MATERIEL : Eau

STOCKAGE : En emballage non entamé à température comprise entre 5°C et 30°C : **12 mois.** **CRAINT LE GEL**

IMPORTANT :

1. L'UTILISATEUR DOIT VERIFIER QU'IL EST EN POSSESSION DE LA F.D.S. AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT.
2. DEMANDEZ NOTRE NOTICE LA PLUS RECENTE AFIN DE BENEFICIER AU MAXIMUM DE L'EXPERIENCE ACQUISE PAR NOS TECHNICIENS.
3. L'UTILISATEUR DOIT AU PREALABLE CONTROLER SI LE PRODUIT LIVRE EST CONFORME A SA COMMANDE ET VERIFIER S'IL REpond A TOUTES LES EXIGENCES REQUISES.
4. NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT TIREs DE NOTRE PROPRE EXPERIENCE. NOUS GARANTISSONS QUE LE PRODUIT VENDU EST CONFORME AUX CONDITIONS D'UTILISATION QUE NOUS AVONS DECRITES.
5. L'UTILISATEUR EST SEUL JUGE ET RESPONSABLE DE L'ADEQUATION DU PRODUIT A SON USAGE FINAL LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DECRITES DANS LA NOTICE TECHNIQUE DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT RESPECTEES. SEUL UN AVIS TECHNIQUE ECRIT DE CELLIOSE PEUT PERMETTRE A L'UTILISATEUR DE CHANGER CES CONDITIONS. A DEFAUT, L'UTILISATEUR GARDERA A SA CHARGE LES CONSEQUENCES DE TOUTE DEFECTUOSITE.
6. TOUTE ADDITION, SANS NOTRE ACCORD, DE PRODUITS NON FABRIQUES PAR CELLIOSE, RISQUE D'ALTERER LES PROPRIETES DE NOS PRODUITS ; IL EN SERA DE MEME EN CAS DE NON RESPECT DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE.
7. L'UTILISATION DU PRODUIT PAR L'UTILISATEUR EST EFFECTUEE SOUS SA SEULE RESPONSABILITE, SAUF SI UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA CELLIOSE A PREALABLEMENT ETE DEFINIE PAR CONTRAT.
8. POUR TOUTE APPLICATION SPECIFIQUE, L'UTILISATEUR DOIT CONSULTER PREALABLEMENT CELLIOSE POUR AVOIR UNE PRECONISATION ADAPTEE A SES BESOINS.
9. IL EST IMPORTANT DE PROCEDER A DES ESSAIS DANS DES CONDITIONS INDUSTRIELLES AVANT TOUTE PRODUCTION CONTINUE.
10. SE REPORTER EGLEMENT A NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE.

CELLIOSE S.A.

Siège social : Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - Tél. : +33 (0)4 72 39 77 77 - Fax : +33 (0)4 72 39 77 70

<http://www.celliose.com>

S.A. au capital de 7 438 500 F - R.C.S. Lyon B 775 643 976 - Nom. NAF 243 Z - TVA FR 07 775 643 976

