

PROTECTION TERRASSES

TYPE :

- Lasure extérieur
- Finition transparente
- Préventif : Fongicide
- Protège et Décore le bois.

ASPECT / TEINTES :

- Mat
- Incolore et teck
- Les teintes sont miscibles entre elles.

CARACTERISTIQUES GENERALES / UTILISATION :

- Lasure de protection et décoration des bois.
- Faible odeur
- Matière Active Fongicide : IPBC : Empêche le développement du champignon du bleuissement.
- Hydrofuge : Empêche l'eau de pluie de pénétrer.
- Microporeux : Laisse l'humidité du bois s'évaporer.
- Décore et met en valeur le bois en laissant son veinage apparent.
- Permet une finition directe en deux couches, s'applique sur bois de menuiserie, résineux, feuillus, exotique.
- Sur bois exotique, il convient de faire un essai au préalable afin de vérifier l'adhérence du produit.
- Ne pas traiter les ruches.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT LIQUIDE A LA LIVRAISON (valeurs de l'incolore) :

- Extrait-sec en poids calculé : 26.5 %
- Densité à 20 °C : 0,82 ± 0,03 selon IO003/PR06 (~ NF EN ISO 2811- 1)
- Viscosité ISO 3 à 23 °C : 30 s à 33 s selon IO002/PR06 (~ NF EN ISO 2431)
- COV* (composé organique volatil) calculé : 73.7 %
- COT* (carbone organique total) calculé : 63.1 %
- * exprimé en pourcentage massique sur la forme de livraison du produit.
- Point d'éclair calculé : > à 21 °C et ≤ 55 °C **- Produit inflammable -**

DONNEES DE SECURITE : voir fiche de données de sécurité.

PROTECTION TERRASSES

MISE EN OEUVRE :

- Vérification : l'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est CONFORME et CONVIENT à l'utilisation envisagée
- Préparation du produit :
La protection terrasses s'applique sur bois neufs ou déjà lasurés.
Le produit est prêt à l'emploi. Remuer avant utilisation.
 - Sur bois neuf, sec, poncé, dépoussiéré et non gras, appliquer au pinceau jusqu'à saturation, en plusieurs fois. Bien nourrir les extrémités des bois.
Laisser la protection terrasses pénétrer et essuyer le surplus à l'aide avec un chiffon.
Renouveler l'opération après 24 h et laisser sécher 48 h.
Cette opération doit être renouvelé dès que le bois se ternit ou blanchit.
 - Sur bois vernis ou lasuré : décaper pour revenir au bois neuf.

CONSEILS D'UTILISATION :

- Eviter de peindre par temps de pluie, gel ou sur bois chaud.
- Les surfaces très dégradées ou vernies doivent être décapées ou poncées puis nettoyées de façon appropriée (se référer à la notice du décapant avant d'appliquer la lasure).
- Sur bois déjà attaqués par les insectes, utiliser en sous-couche un produit de traitement curatif.
- **Risque d'autocombustion des chiffons et outils souillés par le produit. Ces derniers doivent être jetés dans un récipient hermétiquement fermé.**

SECHAGE A TEMPERATURE AMBIANTE (entre 15 et 25°C) :

- Entre couches : 24 h
- Complet : 48 h

RENDEMENT : 3 à 5 m² / litre.

NETTOYAGE DU MATERIEL : White Spirit

STOCKAGE : En emballages non entamés, à température inférieure à 30°C : **24 mois.**

IMPORTANT :

1. L'UTILISATEUR DOIT VERIFIER QU'IL EST EN POSSESSION DE LA F.D.S. AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT.
2. DEMANDEZ NOTRE NOTICE LA PLUS RECENTE AFIN DE BENEFICIER AU MAXIMUM DE L'EXPERIENCE ACQUISE PAR NOS TECHNICIENS.
3. L'UTILISATEUR DOIT AU PREALABLE CONTROLER SI LE PRODUIT LIVRE EST CONFORME A SA COMMANDE ET VERIFIER S'IL REpond A TOUTES LES EXIGENCES REQUISES.
4. NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT TIRES DE NOTRE PROPRE EXPERIENCE. NOUS GARANTISSONS QUE LE PRODUIT VENDU EST CONFORME AUX CONDITIONS D'UTILISATION QUE NOUS AVONS DECRITES.
5. L'UTILISATEUR EST SEUL JUGE ET RESPONSABLE DE L'ADEQUATION DU PRODUIT A SON USAGE FINAL LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DECRITES DANS LA NOTICE TECHNIQUE DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT RESPECTEES. SEUL UN AVIS TECHNIQUE ECRIT DE CELLIOSE PEUT PERMETTRE A L'UTILISATEUR DE CHANGER CES CONDITIONS. A DEFAUT, L'UTILISATEUR GARDERA A SA CHARGE LES CONSEQUENCES DE TOUTE DEFECTUOSITE.
6. TOUTE ADDITION, SANS NOTRE ACCORD, DE PRODUITS NON FABRIQUES PAR CELLIOSE, RISQUE D'ALTERER LES PROPRIETES DE NOS PRODUITS ; IL EN SERA DE MEME EN CAS DE NON RESPECT DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE.
7. L'UTILISATION DU PRODUIT PAR L'UTILISATEUR EST EFFECTUEE SOUS SA SEULE RESPONSABILITE, SAUF SI UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA CELLIOSE A PREALABLEMENT ETE DEFINIE PAR CONTRAT.
8. POUR TOUTE APPLICATION SPECIFIQUE, L'UTILISATEUR DOIT CONSULTER PREALABLEMENT CELLIOSE POUR AVOIR UNE PRECONISATION ADAPTEE A SES BESOINS.
9. IL EST IMPORTANT DE PROCEDER A DES ESSAIS DANS DES CONDITIONS INDUSTRIELLES AVANT TOUTE PRODUCTION CONTINUE.
10. SE REPORTER EGALEMENT A NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE.