

# STRIDOR

## DEFINITION

**STRIDOR** est une peinture acrylique mate en phase aqueuse conçue pour protéger plafonds et murs intérieurs et extérieurs et résister au développement de la plupart des moisissures et du mucor particulièrement prolifique dans les chais à vin.

D'un aspect noir et filamenteux, le mucor se répand en formant une couche épaisse et duveteuse. Insensible aux traitements classiques, le mucor se développe fréquemment dans le domaine vinicole, les minoteries, l'industrie de la pâte à papier.

## PROPRIETES

- Résiste durablement au développement des moisissures (selon la norme NF X41520 de résistance des peintures aux micro-organismes).
- Résiste au mucor champignon hors norme (laboratoire ITECH de Lyon).
- Bénéficie du Label Vert Laboratoire EXCELL® : ne contient ni CHLOROPHENOL, ni CHLOROBENZENE, ni composé ORGANOCHLORE, risquant de dégrader le goût du vin ou de dénaturer le goût de denrées alimentaires lors d'une application dans un chai ou dans des locaux de stockage ou de transformation agro-alimentaires.

## SUPPORTS

Enduit ciment, béton cellulaire, brique, parpaing, anciennes peintures mates adhérentes, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné.

## DONNEES TECHNIQUES

### Classification C.O.V.

AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 7b2.  
Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010)

Ce produit contient max. 25 g/l

### Composition Masse volumique Extrait sec Point éclair Aspect Teinte

Dispersion aqueuse d'un copolymère acrylique. Contient un agent de protection du feu.

1.6 kg/l

65%

Non inflammable.

Mat.

Blanc. Tons pastels avec 1% max. de colorants universels sans solvants.

Tons médium et foncés : nous consulter

### Séchage à 20°C

Hors poussière : 1 h. Recouvrable : 6 h (valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé)

### Rendement

8 à 11 m<sup>2</sup>/l par couche selon la porosité et le relief du support

### Brillant à 60°

1 à 2

## MISE EN ŒUVRE

### Préparation des supports

Les anciennes peintures satinées ou brillantes doivent être poncées.

Les métaux seront préalablement revêtus d'un primaire anti-corrosion.

Sur supports moisissés, avant de peindre, éliminer obligatoirement les moisissures par brossage humide ou jet haute pression, puis décontaminer le support avec la solution **ARTIBIOSE+**. Sur anciens fonds encore farinants après préparation, appliquer l'impression **GLYCEPRIM FONGE**.

### Conditions d'application

**STRIDOR** s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet, sur support adhérent, dégraissé, propre et sec, conformément au DTU 59.1.

Ne pas peindre en dessous de +8°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité.

Dans le cas d'une application sur fonds anciens, sur bois ou au pistolet airless, diluer à l'eau (3% maximum).

Sur plâtre et carreaux de plâtre, diluer la première couche de **STRIDOR** à 5%.

Appliquer obligatoirement **STRIDOR** en 2 couches pour obtenir une meilleure résistance aux moisissures.

**Important** : pour conserver sa résistance aux moisissures, **STRIDOR** ne doit être ni mélangée avec une autre peinture, ni recouverte après application.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

## STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

## CONDITIONNEMENTS

Seaux de 15 L.

## HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site internet [www.artilin.fr](http://www.artilin.fr) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ  
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676  
E-mail : [artilin@artilin.fr](mailto:artilin@artilin.fr)

REMARQUE :  
Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.



# ZONE VERTE EXCELL

ATTESTATION N° 2009-07-017-01 décernée à la peinture acrylique,  
identifiée et transmise sous l'entière responsabilité du client.

## STRIDOR



ARTILIN S.A.

47450 Colayrac Saint-Cirq

Utilisation principale : Peinture protection plafonds et murs intérieurs et extérieurs

L'échantillon de matériau décrit précédemment a fait l'objet d'une recherche de différents polluants réputés, ou suspects, pouvant perturber la qualité d'environnements dits sensibles. Les essais réalisés selon nos protocoles analytiques et en respectant les conditions de mise en œuvre du matériau n'ont pas permis de détecter d'éléments indésirables en quantités significatives. Ainsi, l'innocuité du matériau vis-à-vis de la qualité de produits entreposés dans les ambiances sensibles est assurée. L'efficacité technologique du produit n'est pas testée. Cette attestation ne s'applique qu'à la conception du matériau et au dossier descriptif en résultant.

*Reserves d'usage : Contact indirect. Ventilier pendant et après application. A utiliser avec les précautions d'usage.*

Date d'effet : 04/09/2009

Date d'échéance : 04/09/2011

Le responsable de l'évaluation

*Julie Escobedo*

La direction

*Antoine*

