

VINYMAT

DEFINITION	VINYMAT est une peinture mate en phase aqueuse pour travaux intérieurs courants, en murs et plafonds, en neuf ou rénovation.
PROPRIETES	<ul style="list-style-type: none"> - Bonne opacité sèche et humide - Bon garnissant - Faible teneur en C.O.V. - Facile à appliquer - Grande matité - Bonne résistance du film de peinture au lavage
SUPPORTS	Intérieur : ciment et dérivés, plâtre et dérivés, bois et dérivés, béton cellulaire, ancienne peinture mate adhérente.
DONNEES TECHNIQUES	
Classification	AFNOR NF T 36005 famille I-Classe 7a2
Composition C.O.V.	Dispersion aqueuse vinylique. Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. : 20 g/l
Masse volumique	1.4 kg/l
Extrait sec pondéral	55%
Point éclair	Non inflammable
Aspect	Mat.
Teinte	Blanc. Tons pastels à médium avec 5% max. de colorants universels sans solvants ou teints en usine sur demande.
Séchage à 20°C	Hors poussière : 1 h - Recouvrable : 6 h. (valeurs données à titre indicatif pour un lieu correctement ventilé)
Rendement	11 à 14 m ² /l selon la nature et le relief du support
Dilution	Prêt à l'emploi.
Brillant à 60°	< 2
Brillant à 85°	< 2
MISE EN ŒUVRE	
Conditions d'application	VINYMAT s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet sur support adhérent, préparé, propre, dépeussière et sec conformément au DTU 59.1. Ne pas peindre en dessous de +8°C ou au dessus de +35°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité. Sur support très poreux, appliquer 1 couche d'impression de CELOPRIM . Appliquer 1 ou 2 couches de VINYMAT .
Nettoyage du matériel	Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.
STOCKAGE	2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel
CONDITIONNEMENTS	Fûts de 15 L
HYGIENE ET SECURITE	<i>FDS consultable sur notre site internet www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com</i>



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr

REMARQUES :
Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.