

VINYVELOURS

DEFINITION	VINYVELOURS est une peinture satinée en phase aqueuse, prête à l'emploi, pour travaux courants intérieurs en neuf ou rénovation sur murs et plafonds.
PROPRIETES	<ul style="list-style-type: none"> - Très facile à appliquer - Bonne opacité - Rendement élevé - Séchage rapide - Très grande blancheur
SUPPORTS	Convient en intérieur sur supports neufs préalablement imprimés (enduit de ciment et dérivés, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonée, toile de verre) et sur ancienne peinture mate adhérente.
DONNEES TECHNIQUES	
<i>Classification</i>	AFNOR NF T 36005 famille I-Classe 7a2
<i>C.O.V.</i>	Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. : 15 g/l
<i>Composition</i>	Dispersion aqueuse vinylique
<i>Masse volumique</i>	1.25 kg/l
<i>Extrait sec pondéral</i>	46%
<i>Point éclair</i>	Non inflammable.
<i>Aspect</i>	Satin doux tendu.
<i>Teinte</i>	Blanc. Tons pastels avec 1% max. de colorants universels sans solvants ou teintés en usine sur demande.
Séchage 20°C	Hors poussière : 30 mn - Recouvrable : 4 à 6h. (valeurs données à titre indicatif pour un lieu correctement ventilé)
<i>Rendement</i>	12 à 16 m ² /l selon la nature et le relief du support
<i>Dilution</i>	Rouleau brosse ou pistolet airless : prêt à l'emploi, aucune dilution n'est nécessaire.
<i>Brillant à 60°</i>	12
MISE EN ŒUVRE	
<i>Préparation des supports</i>	Les supports doivent être adhérents, dépolissés, dégraissés, propres et secs conformément au D.T.U. 59.1. Sur enduits de ciment, sur plâtre et dérivés, appliquer au préalable une couche d'impression avec CELOPRIM . Sur plaque de plâtre cartonée et sur toile de verre, appliquer au préalable une couche de GLYCELO MAT ou de GLYCELO PREMIUM .
Conditions d'application	VINYVELOURS s'applique à la brosse, au rouleau synthétique à poils courts (polyamide texturé ou microfibre 8-12 mm) ou au pistolet airless (buses à ouverture de 0.015 à 0.017 inches soit 0,38 mm à 0,43 mm). Ne pas peindre en dessous de +8°C ou au dessus de +35°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité. Brasser énergiquement avant la mise en œuvre. Appliquer 2 couches de VINYVELOURS .
Nettoyage du matériel	Nettoyer à l'eau immédiatement après usage
STOCKAGE	2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.
CONDITIONNEMENT	Fûts de 15 L et cartons de 4 seaux de 2.5 L
HYGIENE ET SECURITE	<i>FDS consultable sur notre site www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com.</i>



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr

REMARQUE :
Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.