

VITRIFICATEUR AQUACEL MONOCOMPOSANT

TYPE :

- Vernis polyuréthane monocomposant pour la finition et la protection des bois, parquets et escaliers
- Application facile

ASPECTS / TEINTES :

- Satiné Ciré
- Incolore

CARACTERISTIQUES GENERALES / UTILISATION :

- Vitrificateur monocomposant
- Protège et Décore le bois.
- Résiste à la rayure.
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bonne résistance aux produits ménagers courants
- Permet une finition directe en deux couches, s'applique sur bois de menuiserie, résineux, feuillus, exotique.
- Sur bois exotiques et sur bois tanniques, il convient de faire un essai au préalable afin de vérifier l'adhérence du produit et l'absence de remontée de tanin.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT LIQUIDE A LA LIVRAISON :

- Extrait-sec en poids calculé : 32 %
- Densité à 20 °C : 1.03 ± 0,03 selon IO003/PR06 (~ NF EN ISO 2811-1)
- Viscosité NF4 à 20 °C : 20 s selon IO002/PR06 (~ NF EN ISO 2431)
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 90 g/l de COV.
- Point d'éclair > 100 °C

DONNEES DE SECURITE : voir fiche de données de sécurité.

CELLIOSE S.A.

Siège social : Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - Tél. : +33 (0)4 72 39 77 77 - Fax : +33 (0)4 72 39 77 70
<http://www.celliose.com>

S.A. au capital de 7 438 500 F - R.C.S. Lyon B 775 643 976 - Nom. NAF 243 Z - TVA FR 07 775 643 976



VITRIFICATEUR AQUACEL MONOCOMPOSANT

MISE EN OEUVRE :

- Vérification : l'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est CONFORME et CONVIENT à l'utilisation envisagée.
- Préparation du produit :
Le produit se présente sous forme liquide prêt à l'emploi. Remuer avant utilisation.
 - Sur bois neuf, sec, poncé, dépolvé et non gras, appliquer 2 couches au pinceau ou au pistolet. Pour obtenir un rendu parfait, poncer légèrement au papier fin (320) entre les couches. Une 3^{ème} couche de vernis augmente la durabilité dans le temps.
 - Sur bois vernis : poncer soigneusement au papier grain 180. Si le vernis est en mauvais état (écaillé...), décaper pour revenir au bois neuf.
 - Sur bois ciré : Nettoyer au décireur pour revenir à un bois neuf.

CONSEILS D'UTILISATION :

- Il est recommandé d'appliquer le vitrificateur aquacel à une température comprise entre 15°C et 25°C et à une humidité relative < à 70%.
- Les surfaces très dégradées doivent être décapées ou poncées puis nettoyées de façon appropriée (se référer à la notice du décapant avant d'appliquer le vernis).
- Sur bois déjà attaqués par les insectes, utiliser en sous-couche un produit de traitement curatif.

SECHAGE A TEMPERATURE AMBIANTE (entre 15 et 25°C) :

- Entre couches : 3 à 4 heures
- Complet : 24 heures

RENDEMENT : 12 à 15 m² / litre.

NETTOYAGE DU MATERIEL : Eau

STOCKAGE : En emballages non entamés, à température inférieure à 30°C : **12 mois**
CRAINT LE GEL

IMPORTANT :

1. L'UTILISATEUR DOIT VERIFIER QU'IL EST EN POSSESSION DE LA F.D.S. AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT.
2. DEMANDEZ NOTRE NOTICE LA PLUS RECENTE AFIN DE BENEFICIER AU MAXIMUM DE L'EXPERIENCE ACQUISE PAR NOS TECHNICIENS.
3. L'UTILISATEUR DOIT AU PREALABLE CONTROLER SI LE PRODUIT LIVRE EST CONFORME A SA COMMANDE ET VERIFIER S'IL REpond A TOUTES LES EXIGENCES REQUISES.
4. NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT TIRES DE NOTRE PROPRE EXPERIENCE. NOUS GARANTISSONS QUE LE PRODUIT VENDU EST CONFORME AUX CONDITIONS D'UTILISATION QUE NOUS AVONS DECRITES.
5. L'UTILISATEUR EST SEUL JUGE ET RESPONSABLE DE L'ADEQUATION DU PRODUIT A SON USAGE FINAL LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DECRITES DANS LA NOTICE TECHNIQUE DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT RESPECTEES. SEUL UN AVIS TECHNIQUE ECRIT DE CELLIOSE PEUT PERMETTRE A L'UTILISATEUR DE CHANGER CES CONDITIONS. A DEFAUT, L'UTILISATEUR GARDERA A SA CHARGE LES CONSEQUENCES DE TOUTE DEFECTUOSITE.
6. TOUTE ADDITION, SANS NOTRE ACCORD, DE PRODUITS NON FABRIQUES PAR CELLIOSE, RISQUE D'ALTERER LES PROPRIETES DE NOS PRODUITS ; IL EN SERA DE MEME EN CAS DE NON RESPECT DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE.
7. L'UTILISATION DU PRODUIT PAR L'UTILISATEUR EST EFFECTUEE SOUS SA SEULE RESPONSABILITE, SAUF SI UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA CELLIOSE A PREALABLEMENT ETE DEFINIE PAR CONTRAT.
8. POUR TOUTE APPLICATION SPECIFIQUE, L'UTILISATEUR DOIT CONSULTER PREALABLEMENT CELLIOSE POUR AVOIR UNE PRECONISATION ADAPTEE A SES BESOINS.
9. IL EST IMPORTANT DE PROCEDER A DES ESSAIS DANS DES CONDITIONS INDUSTRIELLES AVANT TOUTE PRODUCTION CONTINUE.
10. SE REPORTER EGALEMENT A NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE.

CELLIOSE S.A.

Siège social : Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - Tél. : +33 (0)4 72 39 77 77 - Fax : +33 (0)4 72 39 77 70

<http://www.celliose.com>

S.A. au capital de 7 438 500 F - R.C.S. Lyon B 775 643 976 - Nom. NAF 243 Z - TVA FR 07 775 643 976

